FIXOPIERRE

MISE EN ŒUVRE

Régulateur de porosité

PROPRIETES

FIXOPIERRE favorise l'adhérence des enduits de façade en diminuant le risque de leur dessiccation avant durcissement.

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide blanc laiteux.
- Nature : dispersion d'acétate de vinyl éthylène.
- Diluant : eau.
- Extrait sec : 2 5%.

DOMAINE D'APPLICATION

- FIXOPIERRE s'utilise en tant que régulateur de fond (supports poreux : humidifier préalablement). Il permet également de réaliser un gobetis ou une barbotine d'accrochage avec des produits destinés à la restauration de supports anciens.
- Préparation des supports à enduire tels que : maçonneries de pierre, terre cuite, terre crue, bétons banchés, béton cellulaire, enduits traditionnels ou monocouches, pierres ou briques de parement.

MODE D'EMPLOI

APPLICATION

- REGULATEUR DE FOND : suivant la porosité du support, diluer le produit avec de l'eau dans des proportions allant de 10 à 50 % (soit 1 volume de FIXOPIERRE pour 9 volumes d'eau ou 1 volume de FIXOPIERRE pour 1 volume d'eau). Appliquer cette solution à la brosse ou au pulvérisateur pour compléter l'humidification des supports poreux.
- BARBOTINE : pour des petites surfaces, constituer une barbotine de mortier et de FIXOPIERRE dilué à 20% environ pour obtenir une consistance fluide. Appliquer sur le support à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau.
  La mise en œuvre de l'enduit peut intervenir sur la barbotine poisseuse ou sèche.
- GOBETIS D'ACCROCHAGE : selon la nature du support, incorporer au malaxage directement 8 à 20 % de FIXOPIERRE dans l'eau de gâchage de l'enduit à mélanger.
  Projeter en épaisseur régulière (sans surépaisseur) en laissant un aspect de surface rugueux pour permettre un bon accrochage des enduits.
- Le délai d'attente avant l'application de l'enduit est de 2 à 12 heures en l'état poisseux. Après 12 heures, humidifier si nécessaire.

CONSOMMATION

- Régulateur de fond : 0,015 à 0,125 litres/m² selon la porosité et l'état du support.
- Barbotine sur pierre : 0,5 litre par sac de 30 kg de ARTOPIERRE TF / TM.
- Gobetis sur maçonneries anciennes ou pisé : 0,5 à 1 litre par sac de 30 kg de PARLUMIERE CLAIR ou de PAREXAL.

CONDITIONS D'EMPLOI

- Agiter le produit avant l'emploi.
- En cas de contact accidentel avec les yeux et la peau, laver et rincer abondamment à l'eau claire.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 litres.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

■ R.C. fabricant.

PATRIMOINE

ASSISTANCE TECHNIQUE

La Société PAREXLANKO S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé).
Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Renseignements Techniques

écofil
0 826 08 68 78
0,150 € TTC / min
Fax : 0 826 08 68 79

Téléchargez la fiche technique et consultez la fiche de données de sécurité sur notre nouveau site :
www.parexlanko.com

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Documentation technique 2007

PAREXLANKO S.A. / Département Enduits de façade - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com